



STICK WITH US

## TECHNISCHES DATENBLATT Easy Silicone Acetoxy GP



### Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Die Niederlande

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Produktbeschreibung

Zettex Easy Silicone Acetoxy General Purpose ist ein essigsäurehaltiger Universal-Silikondichtstoff für alle im Bau- und Industriebereich üblichen Anschlussfugen.

### Material

Essigsäure.

### Vorteile

- Unempfindlich gegen Schimmel.
- Chemikalienbeständig.
- Farbecht.
- Dauerelastisch.
- UV-Beständigkeit.
- Hervorragende Verarbeitbarkeit.
- (See-)wasserbeständig.

### Anwendungen

Zum Abdichten von Fugen, Nähten und Rissen in allen im Bauwesen verwendeten Materialien, wie z. B. Anschlussfugen und Randabdichtungen in Böden, Fassaden, Verglasungen, Containerbau, Kühlräumen und Luftzirkulationssystemen.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche vorab mit Zettex Profi Cleaner. Eventuelle unausgehärtete Dichtstoffreste und andere Verschmutzungen können mit dem Zettex Profi Cleaner entfernt werden. Glattes Finish mit Zettex Easy Finish. Testen Sie außerdem vorab immer den Untergrund auf Haftung. Nach der Anwendung können die Hände mit den Zettex- Reinigungstüchern gereinigt werden.

### Lieferformen

- Kartusche 310 ml

### Farbe

Weiß, Schwarz, Grau, Transparent. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

### Sicherheitsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung immer die Sicherheitsinformationen.

### Haltbarkeit

18 Monate in ungeöffneter Verpackung. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Eigenschaften	Spezifikationen
Basic	Acetoxo
Härten	2 mm pro 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
UV- Beständigkeit	Sehr gut
Zeit der Hautbildung	Ca. 5 Minuten
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)	-50°C bis +180°C
Wasserbeständigkeit	exzellent
Dichte	1,00 g/ml
Bruchdehnung	500 %
Zugfestigkeit	1,25 N/mm <sup>2</sup>
Shore-A-Härte	24