



STICK WITH US

TECHNISCHES DATENBLATT Easy Silicone Neutral Sanitary



Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Die Niederlande

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Produktbeschreibung

Zettex Easy Silicone Neutral Sanitary ist ein universeller Dichtstoff auf Oxym -Basis mit hervorragender Form- und... antibakterielle Eigenschaften. Zettex Easy Silicone Neutral Sanitary ist farbecht und UV-beständig und somit der perfekte Allround-Dichtstoff für alle Arten von Anschlussfugen in Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen und anderen Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit .

Material

Alcoxy- Silikon.

Eigenschaften

- Dauerelastisch.
- Geruchlos, säurefrei.
- Hohe UV- und Wasserbeständigkeit.
- Langlebig und farbecht.
- Anti-Pilz-Schutz.
- Hervorragende Haftung ohne Grundierung für eine Vielzahl von Oberflächen.
- Hohe Bewegungsfreiheit. In Übereinstimmung mit den Standards ISO 11600-F&G 25LM.
- Hervorragende Scherbarkeit .

Anwendungen

Zum Abdichten von Fugen aller Art im Sanitärbereich, zwischen Sandwichelementen und Bereichen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt. Kann als Dichtung entlang von Fensterrahmen, als Dichtung in Kühlräumen, Küchen, Schwimmbädern, Terrassenüberdachungen aus Polycarbonat und natürlich allen Arten von Natursteinen verwendet werden. Versiegelung auf porösen und nicht porösen Oberflächen mit Schimmelbefall.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber und frei von Staub-, Fett- und Ölrückständen sein. Dies kann mit dem Zettex Profi Cleaner entfernt werden . Sprühen Sie den Profireiniger auf ein Zettex Bonte- oder Witte-Trikottuch und entfernen Sie anschließend die Rückstände. Das Zettex Easy Silicon Neutral Sanitary haftet ohne Grundierung auf den meisten Oberflächen. Dennoch empfiehlt sich ein vorheriger Test. Sollten Sie im Vorfeld Zweifel an der Verwendung einer Grundierung haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung!

Baustoffe mit austretendem Öl, Weichmachern oder Lösungsmitteln. Auf PE, PP, PTFE ist keine Haftung möglich. Darüber hinaus ist Zettex Easy Silicon S nicht überstreichbar .

Lieferformulare

- Kartusche 310 ml
- Wurst 600 ml
- Wurst 400 ml

Farbe

Weiß, gebrochenes Weiß , RAL 9001, Lichtgrau, Sanitärgrau, transparentes Grau, transparent, schwarz, Anthrazit RAL 7016, Manhattan , Buxy . Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Fordern Sie jetzt unverbindlich die Easy Silicon S-Farbkarte an .

Sicherheitsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung immer die Sicherheitsinformationen.

Haltbarkeit

In ungeöffneter Verpackung 18 Monate haltbar. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Zertifikate



Eigenschaften	Spezifikationen
Basic	Neutrales Alkoxysilikon
Spezifisches Gewicht	Ungefähr 1,02 g/ml
Hautbildungszeit (bei 23 °C; 50 % RH)	5-15 Min
Aushärtegrad	Etwa 3 mm/25 Stunden
Strömungswiderstand (ISO 7390)	0mm
Volumenverlust (ISO 10563)	<5 %
Dehnen, um zu brechen	600 %
Maximale Verzerrung (ISO 11600)	Ungefähr 25 %
Elastische Erholung (ISO 7389)	>85 %
Shoare- A -Härte (ISO 868)	30
Anwendungstemperatur	Zwischen 5 und 40 Grad
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 150°C