



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET Spraybond X45 Canister

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zetex.com
www.zetex.com

Produkt beschreibung

Zetex Spraybond X45 ist ein sehr hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktkleber für das Verkleben aller Arten von Produkten auf allen Untergründen.

Material

SBR Gummi

Eigenschaften

- Sehr kräftiger Kleber
- Hitzebeständig
- Extrem große Klebkraft
- Schnell trocknend
- Universell einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- DCM Frei

Einsatzgebiete

Verkleben aller Arten von Untergründen. Durch den hohen Feststoff- und Kautschukgehalt ist dieser Kleber extrem stark und sicher im Gebrauch. Zetex Spraybond X45 ist darüber hinaus für das Verkleben von weichmacherempfindlichen Untergründen wie PVC geeignet. Der maximale Weichmacheranteil beim PVC darf nicht über 16% liegen. Eine Prüfung vor der Verwendung wird empfohlen.

Gebrauchsanleitung

Die zu verklebenden Materialien trocken sowie staub- und fettfrei machen. Anschließend den Kontaktkleber ruhig auf die zu verklebenden Oberflächen aufsprühen. Ein Abstand von 30 cm zwischen dem Untergrund und der Spritzpistole ist ideal. Die Klebstoffbahnen sollten vorzugsweise ohne Überlappung angebracht werden. Nach 2-4 Minuten die beiden Flächen miteinander verkleben und fest andrücken oder anwalzen. Bei überlappendem Auftragen die Offenzeit mindestens verdoppeln. Bei einem sehr porösen Untergrund gut kontrollieren, ob ein ausreichender Kontakt zwischen den beiden Klebstoffschichten vorhanden ist. Eventuell eine zusätzliche Schicht anbringen.

Lieferform

Druckbehälter 17 L

Farbe

Bernstein

Empfehlungen zur Sicherheit

Siehe das Sicherheitsdatenblatt.

| Eigenschaft | Technische Daten |
|-------------------------|--------------------|
| Verarbeitungstemperatur | +5 bis +40 degrees |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis +140°C |
| Verbrauch | 60-70 gramme/m2 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Offene Zeit | 4-6 min |
| Maximale Ausbeute | 200 m2 |
| Feststoffe | 45 % |
| Farbe | Bernstein |
| Spruhbild | WEB |
| VOC | 544 g/l |